



EPOXY 90 SECONDS

PRODUKTDATABLAD

Version: 2020-03-24

BESKRIVNING AV PRODUKT

Epoxybaserat tvåkomponent kim extra snabbhärdande. Fogfyllande, svagt gulaktigt lim. Härdar på 90 sekunder och når full styrka efter 15 minuter.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Limmar metall, trä, glas, keramik, läder, gummi, de flesta plaster etc. Limfogen är vattenresistent, men limmet ska inte användas om limfogen permanent kommer att utsättas för vatten. Slipbar och övermålningsbar. Tål temperaturer från -50°C till +65°C.

ARBETSBESKRIVNING

1. Limytorna skall vara rena, torra och fria från damm, olja och fett. För bästa fäste rugga upp ytan med ett slippapper. Tvätta glas och andra hårda ytor med ett alkaliskt rengöringsmedel, skölj med rent vatten och låt torka. 2. Bryt av sprutans hatt, tryck ut lämplig mängd lim på ett slätt underlag. 3. Blanda noga i ca 15 sek. Blanda inte mer lim än vad som går åt inom 60 sekunder. 4. Applicera limmet i ett tunnt skikt på båda ytorna. Sammanfoga omgående och fixera ytorna på lämpligt sätt. Fogen får full hållfasthet efter ca 15 min. Tryck ut locket ur handtaget och försegla sprutan efter avslutad användning.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll, är enligt gällande lagstiftning, klassat som irriterande och miljöfarligt. Undvik kontakt med huden. Använd lämpliga handskar. Ej brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Limtyp	Epoxybaserat, tvåkomponent lim
Färg	Bas: neutral. Härdare: gul
Konsistens	Svagt tixotropiskt
Densitet	Blandat lim: 1,16 kg/liter
Brandfarlig	Nej
Arbetstemperatur	> 18°C
Användningstid	Efter blandning av bas och härdare ska limmet användas inom 60 sekunder vid +23°C
Lagring	3 år i obruten förpackning vid rumstemperatur
Förpackning	Spruta 2x12 ml
Egenskaper efter applicering	
Färg	Svagt gul
Beständighet	Mycket god vid tillfällig vattenpåverkan. Inte lämplig vid permanent kontakt med vatten. Mycket god beständighet mot vanliga hushållskemikalier och lösningsmedel.
Temperaturbeständighet	-50°C till +65°C
Övermålningsbar	Ja
Slipbar	Ja
Rengöring	Reskap med ohärdat lim rengöres med tex acetone eller lacknafta. Härdat lim kan endast avlägsnas mekaniskt.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

