

Schuller Eh klar Sverige
 BOX 4438
 203 15 Malmö
 Tel +46 (0)40 20 00 20
 Mail: sverige@schuller.eu
 www.schuller.eu

**Schuller
 Eh'klar**

Prisma Metallic spray

Varunummer: 91043, 91044, 91046 och 91047.



Beskrivning:

Sprutmålningsfärg för professionell och "gör det själv". Akrylfärg med speciella pigment, för dekoration och skydd av alla typer av ytor. Ger släta ytor som polerat guld, koppar eller silver. Högsta kvalitet, god täckförmåga. Vi rekommenderar att alltid grundmåla med Prismacolor Primer. Lämplig för metall (rengjorda och fria från rost, bör ytan primas med Prismacolor Corrosion), trä, glas, korgar, mässing, koppar, brons, aluminium, sten, keramik, kartong och många plaster (primas med Prismacolor Plastic Primer). Lämpar sig inte för polystyren. Ej vädertålig, endast för inomhusbruk .

Egenskaper:

Lackad yta är inte slitstark, är därför inte lämplig för dagligt bruk objekt. Icke-gulnande, UV-beständig. Pigmenten är bly, kadmium och krom-fri. Ofarligt för ozonskiktet, eftersom den är fri från farlig gas. Med självrengörande ventil.

Teknisk data:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Innehållerr: | 400 ml |
| Baserat på: | Akryl harts |
| Glans: | Metallic, som polerad ädelmetall. |
| Åtgång: | 400ml räcker beroende på konsistens och färg på underlaget, till omkring |
| 1,2m ² Yttorr: | Efter 15 - 20 minuter. |
| Härdat: | Efter 24 - 36 timmar, Beroende på hur tjockt lager färg/lack som läggs på |
| Övermålningsbar: | Antingen "vått i vått" (10 min.) eller efter härdning (>24 timer). |
| Temperaturbeständig: upp till 80 °C | |
| Faraklass: | ADR-klass 2.1 5F. Innehåll: E 520 = 400ml. |

Användning:

Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett. Ta bort gammal lack / färg, rost och slipa ytan. maskera noggrant det som inte ska målas. Applicera lämpligt skikt av Prisma Primer för ytan. Efter torkning, slipa lätt primerytan (600 korn). Det är inte rekommenderat att använda en kall sprayfärg. Den bästa appliceringstemperatur är mellan 20 och 25 ° C. Före användning, skaka burken under 2 minuter och spraya ett prov. Avståndet till den yta som skall behandlas bör vara ungefär 18-25 cm. För bästa resultat, cross-tillämpad lack / färg i flera tunna, jämna skikt, först i vågrät sedan vertikalt, upprepa om det behövs. Håll burken upprätt. Skaka burken väl mellan påföring. Torktiden varierar beroende på temperatur, fuktighet och tjocklek hos den applicerade lacken/ färgskiktet. Läs noga igenom instruktionerna på burken och sedan handla därefter. Viktigt: Det är inte tekniskt möjligt att i tid bevara den exceptionellt höga glansen. Glansen kan förnyas med ett nytt skikt av spray om det har bleknat.

Förvaring och förhållningsregler för säker hantering:

Förvaras i sluten originalförpackning på ett torrt, väl ventilerat och sval plats (20°C och max. 60% relativ fuktighet). Kan därefter lagras upp till 10 år.

Undvik inandning av ångor och aerosoler. Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tvätta genast om färg kommer på hud. Använd inte nära eld, gnistor eller varma ytor. Rökning förbjuden. Locket och burken kan återvinnas, lämna den tomma sprayburken till lämplig återvinningscentral. Om sprayburken inte är tom, måste den lämnas in på återvinningscentral för farligt avfall