

PG5

MELLANKLASS PAPPERSMASKERINGSTEJP

BESKRIVNING

En smidig maskeringstejp av kräppapper med tryckkänslig vidhäftning av naturligt gummi. Ger en utmärkt balans mellan snabbhäftande egenskaper och vidhäftnings- samt hållfasthetsegenskaper. Rekommenderas för de flesta tillämpningarna inom maskering där utmärkt kontroll i kombination med enkel borttagning önskas. Stöder maskering av pappersplattor vid 70 °C (160 °F) i 30 minuter. Rekommenderas inte för exponering utomhus.

ANVÄNDINGSOMRÅDEN FÖR PRODUKTEN

Maskering vid målning inomhus, sprejmålning (lufttorkning) av bilar, båtar etc., båttillverkning (fiberglas), schablontryck, postrum, marmorering (handgjord), golfklubbskaft (formning), mattunderlägg/-skarvning, frystejp samt enklare buntning, paketering, skarvning och märkning.

STATLIG KOMPATIBILITET

C.I.D. A-A-883B Typ I
ASTMD6123/6123M Typ I
Boeing BAC5317



intertape polymer group® USA

Teknisk service för tejp: 877.447.4832

www.itape.com | info@itape.com

Även om vi anser att deklARATIONERNA och informationen i detta faktablad är tillförlitliga, är de endast avsedda för allmän vägledning och utgör inte någon försäkring eller garanti för noggrannhet eller fullständighet. Användaren måste med användning av test eller liknande bedöma lämpligheten för ändamålet i fråga. Det finns inte någon garanti för lämplighet för ett visst syfte. Våra standardvillkor för försäljning gäller utan undantag för alla order. Allt ansvar för skador av någon art, inklusive följdskador som överskrider inköpspriset utesluts. Ingen är har tillåtelse av oss att göra muntliga utfästelser. Vi påtar oss rättigheten att göra ändringar av våra produkter och publikationer utan skyldighet eller tidigare meddelande.

INTERTAPE POLYMER GROUP® TEKNISKT DATABLAD

NOMINELLA VÄRDEN

Följande data är nominella värden som är baserade på PSTC, ASTM och andra standardtester. Informationen ska inte betraktas som specifikationer.

Baksida	Fint kräppapper
Lim	Naturligt gummi/harts
Vidhäftning mot stål (ounce/tum bredd) PSTC-101	30 (8,2 N/25 mm)
Dragstyrka (pund/tums bredd) PSTC-131	25 (109 N/25 mm)
Elasticitet (% vid brottsgräns) PSTC-131	10
Total tjocklek (mils) PSTC-133	6,3 (0,16 mm)
Snabb vidhäftning (ounce/tum bredd) PSTC-5	
Mot kraftpapper	6 (1,6 N/25 mm)
Mot stål	15 (4,1 N/25 mm)
Temperaturområde vid användning	+10 °C ~ +93 °C (+50 °F ~ +200 °F)
Färger	Beige, brandgul

