

Nordsjö Maskin & Sprutlim

oktober 2014



Produktbeskrivning

Maskin & Sprutlim avsett för applicering med högtrycksspruta eller tapetmaskin. Anpassat för glasfiberväv, papperstapet med akryl- eller vinylstruktur samt vinyltapet med pappersbaksida i torra utrymmen. Vid uppsättning av kraftigare mönstrad glasfiberväv rekommenderas Nordsjö Vävlim Extra.

Förarbete

Underlaget ska vara jämnt, rent och torrt. Avlägsna löst sittande befintligt väggmaterial. Ytskiktet på vinyltapeter skall avlägsnas. Spackla ut ojämnheter samt bredspackla väl sittande glasfiberväv. Målade ytor tvättas med Original Målartvätt och mattslipas vid behov. Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med Professional Binderlack enligt produktens anvisning.

Uppsättning av glasfiberväv

Spruta limmet i ett jämnt skikt på underlaget, efterrolla vid behov. Sätt upp på väven kant i kant alt. omlott och skär med vävskärare. Pressa fast med stål- eller plastspackel. Övermålning kan ske nästa dag.

Uppsättning av struktur- eller vinyltapet

Vid uppsättning av glasfiberväv, spruta limmet i ett jämnt skikt på underlaget och efterrolla vid behov. Sätt upp väven kant i kant alt. omlott och skär med vävskärare. Pressa fast med stål- eller plastspackel. Övermålning kan ske nästa dag. Monteringstid 0-15 minuter. Följ anvisningen på tapeten. Vid uppsättning av struktur- eller vinyltapet, applicera med tapetmaskin ett jämnt skikt på tapetens baksida. Vik ihop tapetvåden och låt den ligga minst 5 minuter men högst 30 minuter. Sätt upp tapeten (normalt kant i kant) och pressa fast med plastspackel eller tapetborste. Monteringstid 0-30 minuter. Följ anvisningen på tapeten.

Monteringstid

Glasfiberväv 0-15 minuter. Struktur- och vinyltapet 0-30 minuter. Följ anvisning på tapeten.

Rengöring

Vått lim med vatten, torkat lim med T-sprit och vatten. Flytande limrester och tvättvatten får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation.



Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: E.V.A copolymer
Verktyg: Högtrycksspruta eller tapetmaskin
Materialåtgång: ca 4 m²/liter
Torrhalt: ca 15%
Arbetstemperatur: Minimum 18 grader C
Rengöring av verktyg: vatten
Förvaras: Frostfritt, lägst 10 grader C
Förpackning: 15 liter
Art.nr: 6023431 (15 liter)